HID屋

TSUYA DEEP

取扱説明書

塗布式ガラスコーティング剤

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。

ご使用方法

施工前の準備

TSUYA DEEPでガラスコーティング施工前に下地処理を行います。

STEP.01

ボディーをきれいに洗車

TSUYA BASEでのコーティング前に、洗車用シャンプーなどで汚れをしっかりと洗い落とします。

※表面がざらざらしている場合は、鉄粉除去を行ってください。

STEP.02

ボディーを乾燥させる

付属または用意したタオルで車の水分を十分に拭き上げます。

TSUYA BASEでの下地処理の施工はお車の状態によって、「乾式」「半ウエット」「湿式」からをお選びください。

古傷が目立つ経年車には	**乾式** がオススメ！	DRY	DRY	ボディ	乾いている状態
				タオル	乾いている状態
普通に磨きたい方	**半ウェット** がオススメ！	DRY	WET	ボディ	乾いている状態
				タオル	濡れている状態

傷付くのが
不安な方は

湿式
がオススメ！



ボディ　濡れている状態
タオル　濡れている状態

車の状態にあった施工方法で、よりキレイにすることができます。

STEP.03

TSUYA BASEで下地処理をする

TSUYA BASEを車ボディの施工箇所にまんべんなくスプレーしてください。その後、ポケットタイプのアプリケータを使用して、均一に広げて、磨いていきます。施工箇所を少しずつ移動し、同一作業を順次繰り返してください。ムラなく丁寧に伸ばすことで、次に使用するコーティング剤がしっかりとボディーに密着し、美しい仕上がりが得られます。

※TSUYA BASEは樹脂パーツ、ゴム、ガラス、ホイールには使用できません。

コーティング作業

TSUYA DEEPでコーティング作業を行います。

STEP.01

フタを外して付属のキャップを装着する。

STEP.02

アプリケーターにTSUYA DEEPを塗布しコーティングする。

付属のアプリケーターに適量(1~2滴)を取り、
30cm×30cmの範囲ごと、均一に塗布します。
アプリケーターが乾かないよう、適宜追加してください。
※夏場や乾燥の早い環境では、もう少し狭い範囲での塗布･拭き取りをおすすめします。

STEP.03

拭き取る

塗布後、すぐに付属のマイクロファイバークロスで拭き取ります。
乾拭きでムラを確認しながら丁寧に仕上げてください。
クロスは清潔な面を使用し、こまめに面を変えながら拭き取ってください。

STEP.04

乾燥させる

⚠最大硬化時間24H
⚠水分の付着に注意

大体2時間ほどで乾燥するので、夜露や雨などで濡れないように気を付けて乾燥させてください。

施工のポイント

“炎天下での施工を避ける”

暑い日差しを避け、埃の少ない屋内での施工がお勧めです。塗布クロスや拭き取りクロスに付着したコーティング溶剤もクロス上で硬化します。施工途中新しい物に交換する事をお勧めします。

“施工後は最低1時間乾燥させる”

乾燥するまでは無闇に触ったり水を掛けないでください。手の油や水分が付着すると乾燥時の化学変化の妨げになり、撥水性能が悪くなったり耐久性・艶に影響があります。

“クロスの再利用は不可”

コーティング後、塗り込みや拭き取りしたクロスはコーティング溶剤がクロスごと硬化しますので再利用は不可です。再利用すると傷の原因となります。

注意事項	万が一、液剤が**樹脂パーツ、未塗装部分、窓ガラス、ゴム類等**に付着した場合は、**すぐに柔らかいクロス等で拭き取ってください。**
	事前にマスキングテープ等で保護しておくと、施工ミスを防げます。
ムラの修正	ムラに気づいた場合は、**乾く前にすぐに噴き直し**、拭き取りをやり直してください。
	乾燥後に発見した場合は、軽く再噴霧し、再拭き取りすることで軽減できます。
用具の取り扱いと保管	本製品は**使い切り仕様**です。残液があっても**再封は行わず廃棄**してください。 施工後の用具は自治体の指示に従って廃棄してください。

セット内容

- TSUYA DEEP 80mL× 1
- TSUYA BASE 150mL× 1
- キャップ（穴開き中栓）
- コーティングアプリケータ（小）× 3
- ポケットアプリケータ × 2
- アプリケータ（大）× 1
- マイクロファイバークロス4枚
- 収納バック

製品情報

基本情報

- 名称：TSUYA DEEP スプレーボディコーティング剤
- 用途：自動車ボディコーティング剤
- 内容量：80mL
- 形状：液体
- 付属品：TSUYA BASE 150mL ×1・キャップ（穴開き中栓）
  収納バック・コーティングアプリケーター(小)×3個
  ポケットアプリケータ×2個
  アプリケータ（大）×1個
  マイクロファイバークロス×4枚

成分

- イソオクタン（有機溶剤）
- 有機ポリシラザン（ガラス成分前駆体）
- 3-アミノプロピルトリエトキシシラン(カップリング剤)

危険表示（GHSに準拠）

- 引火性液体（区分2）　火気厳禁。着火源から遠ざけること。禁煙。
- 皮膚腐食性/眼損傷性（区分1B/1）　保護手袋・保護眼鏡を着用。皮膚・眼に接触しないこと。
- 誤えん有害性（区分1）　飲み込まないこと。誤飲時は直ちに医師に連絡。
- 水反応可燃性（区分3）　水との接触を避けること。乾燥した場所に保管

注意喚起語　危険

使用上の注意

- 飲み込まないでください。
- 手や顔などに付着させたり、吸引·飲用したりしないでください。
- 目に入れないでください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。
- 火気や高温になる場所(ストーブ・ヒーター·車内など)で使用·保管しないでください。(火気厳禁)
- 皮膚や目に付着すると刺激を与えるおそれがあります。
- 揮発性成分を含むため、換気の良い場所で使用してください。

- 使用後は石けんと水で手をよく洗ってください。

応急処置

- 目に入った場合：直ちに大量の水で洗い流し、異常がある場合は医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合：石けんと水で洗浄してください。刺激や発疹が出た場合は医師の診察を受けてください。
- 吸入した場合：新鮮な空気の場所に移動し、気分が悪い場合は医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ場合：直ちに医師の診察を受けてください。

保管方法

- 本製品は使い切り仕様です。残液があっても再封は行わず廃棄してください。
- 施工後の用具は自治体の指示に従って廃棄してください。
- 未開封の場合は、高温・直射日光を避けて保管してください。

廃棄方法

- 内容物を使い切ってから、キャップを締めて廃棄してください。
- 容器は地方自治体の指示に従って分別·処理してください。

以上のご注意を遵守の上ご使用ください。怪我、事故、盗離、トラブル等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予め ご了承下さい。

販売元情報

株式会社トレーディングトレード（HID屋）
〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F
電話番号　03-5926-9247
メールアドレス　shop@hidya.jp